


Jazz CS

Jazz CS on julkutiloihin soveltuva Trevira CS-kangas, jossa on pieni kalanruotokuvio. Kankaalla on Ecolabel-sertifikaatti.

Käyttöalue:

Tarvikkeet, Venely ja matkailuautot, Sopimusverhoilu, Verhojen valmistus, Verhoilu



Kangas Jazz CS 2
Sky 9602
1013702



Kangas Jazz CS 3
Green 9703
1013703



Kangas Jazz CS 5
Wheat 9114
1013705



Kangas Jazz CS 6
Cinnamon 9207
1013706



Kangas Jazz CS 7
Stone 9803
1013707



Kangas Jazz CS 11
Pink 9501
1013711



Kangas Jazz CS 12
Ice 9604
1013712



Kangas Jazz CS 13
Light green 9706
1013713



Kangas Jazz CS 15
Terra 9302
1013715



Kangas Jazz CS 16
White beach 9107
1013716



Kangas Jazz CS 17
Steel 9805
1013717



Kangas Jazz CS 21
Brick 9407
1013721



Kangas Jazz CS 23
Cool green 9705
1013723



Kangas Jazz CS 26
Beige 9108
1013726



Kangas Jazz CS 27
White silver 9109
1013727



Kangas Jazz CS 31
Orange 9404
1013731



Kangas Jazz CS 33
Olive 9701
1013733



Kangas Jazz CS 36
Brown melange 9208
1013736



Kangas Jazz CS 47
Night 9804
1013747



Kangas Jazz CS 51
9504 Lavender
1013751



Kangas Jazz CS 71
Violet 9410
1013771



Kangas Jazz CS 81
Apricot 9116
1013781

Leveys:	150 cm ± 2 %
Sisältö:	100% Trevira CS
Paino (g/m ²):	350 ± 5 %
Rullan pituus (m):	50
Tyyppi:	Lanka värjätty
Öko-Tex sertifikaatti nro:	073313.O
Ympäristö sertifikaatti nro:	IT/016/032
Paloluokitus:	BS 5852 Crib 5,BS 7176,DIN 4102 B1,EN 1021-1 & 2,IMO 2010 FTP Code Part 8,M1
Martindale:	120000 (ISO 12947-2)
Värimuunnos:	4-5
Pilling:	4-5 (ISO 12945-2)
Väriin hankauskestävyys kuivana:	5 (ISO 105-X12)
Väriin hankauskestävyys märkänä:	4-5 (ISO 105-X12)
Valonkesto:	7 (ISO 105-B02)

Loimen sauman huonontuminen:	1,0 mm (ISO 13936-2)
Kudoksen sauman huonontuminen:	1,0 mm (ISO 13936-2)
Kudoksen mittamuutos:	- 4,5 % (ISO 5077)
Loimen mittamuutos:	- 1,5 % (ISO 5077)
Väriinkestävyys vesipesulle:	ISO 105-C06
Väriinkestävyys, monikuituinen:	5
Väriinmuunnos:	5
Väriinkestävyys kuivapesussa:	ISO 105-D01
Väriinkestävyys, monikuituinen:	5
Väriinmuunnos:	5
Väriinkestävyys vesitöplälle:	ISO 105-E16
Väriinmuunnos:	5
Väriinkestävyys hikoilua vastaan:	ISO 105-E04
Väriinkestävyys, monikuituinen kangas:	5
Väriinmuunnos:	5

Tämä materiaali voidaan puhdistaa desinfiointiaineilla. Testaa puhdistusainetta aina ensin vähemmän näkyvällä pinnalla ennen käyttöä.

Hyväksytyt aktiiviset aineosat: Vetyperoksidi 5%, 2-propanoli 80%, Etyylialkoholi 80%, Natriumhypokloriitti 0,5% (valkaisuaine), Klooramiini-T 5%, Klooriheksidiini 0,05%. Älä puhdisti muilla kuin suositelluilla aineilla.

